

Sabaspray FR AV är en utav våra produkter i en serie av avancerade och högkvalitativa produkter, framtagna speciellt för industriell samt marin användning.

PRODUKTINFORMATION

PRODUKT

Sabaspray FR AV är ett spraylim baserat på lösningsmedel. Sabaspray FR AV är speciellt användbart vid limning på och av fasta material.

EGENSKAPER

- Lång öppentid
- Tolfri
- Mycket hög initial fästförmåga
- Klubbfri inom en dag
- Hög temperaturhållfasthet

ANVÄNDNING

Applicera med en sprutpistol som har rotationsmunstycke. Spraya båda delarna, fäst ihop dem inom 10 minuter och pressa ihop dem väl. Fördelningsluft ca 4 bar, storlek på lim-munstycke ca 2.0-2.5mm, Sprayavstånd mellan 40 till 50 cm.

TEKNISKA DATA*

Bas:	CR polymer
Lösningsmedel:	flammable
Viskositet (EN 12092):	ca. 250 mPa.s
Densitet (EN ISO 2811-2):	ca. 0.84 g/ml
Fast innehåll:	ca. 19%
Täckning (per sida):	ca. 100 g/m ²
Öppentid:	upp till ca. 15 minuter
Appliceringstemperatur:	minimum ca. +15 °C
Temperaturbeständighet:	ca. -20 °C till ca. +180 °C ca. -20 °C till ca. +95 °C (vid hög belastning) efter ca. 24 timmar
Maximal styrka:	upp till ca. +35 °C
Lagring- & transporttemperatur:	Sabaclean AV
Rengöringsmedel:	12 månader i oöppnad förpackning
Hållbarhet:	

* Testad enligt SABA Analysis Method om inte annat anges.

Utrustning

I tillägg till lim, levererar GlueFast AB också utrustning såsom limpistoler, tryckkärl, pumpar, etc. Detta sortiment sattes samman av GlueFast AB på basis av omfattande tester och många års praktisk erfarenhet. Rätt kombination av limutrustning ger dig den mest effektiva applikationen och en hög slutlig kvalitet. För skräddarsydda råd kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 031 - 42 32 60.

GlueFast AB

Hällefundregatan 12
SE-426 58 Västra Frölunda
Tel: +46 (0)31 42 32 60
E-post: info@gluefast.se

Version: 2016-05-04 sid 1(av 2)

Applicera lim på båda ytorna som skall sammanbindas med användning av en lämplig sprutpistol, borste eller spridare.

Låt limmet torka till det blivit klabbigt och tryck sedan ihop ytorna ordentligt inom öppentiden. Placera ytorna korrekt direkt då omplacering inte är möjlig.

Tillämpningsanvisningar:

- Spraytryck cirka 4 bar
- Storlek lim-munstycke 1,5-2,5 mm
- Luftmunstyckets storlek bör vara 1 mm större än lim-munstycket
- sprutavstånd 30 till 40 cm

Säkerhetsrekommendationer

GlueFast AB fäster stort värde för säker användning och ansvarsfull hantering av våra produkter. För ytterligare säkerhetsinformation hänvisas till relevant säkerhetsdatablad.

Viktigt

Produkter baserade på SBS och CR-polymerer är inte resistent mot mjukgörare. SABA erbjuder specifika produkter för limning av substrat, såsom syntetiskt läder som innehåller mjukningsmedel. I praktiken kan Sabaspray FR AV användas med goda resultat för limning av konstläder, men vill vi understryka att resultat beror i hög grad på yttre förhållanden såsom omgivningstemperatur och typ av mjukningsmedel och kommer att påverkas av kvaliteten, karaktären och tjocklek hos underlagsmaterialet. Kontakta oss för mer information.

För ett optimalt resultat, bör ytorna som skall limmas vara rena, torra, fria från fett, och vid rätt temperatur. Vid en relativ luftfuktighet över 70% finns det en ökad risk för kondens, som kan ha en skadlig effekt på limningen.

I fall limmet transporteras från förpackningen genom sugledning, rekommenderar vi att hålla ett avstånd på minst 3cm från botten av förpackningen.

Om limmet transporteras och / eller lagras i mycket kalla förhållanden, kan det ta lite tid innan det når korrekt tillämplig temperatur.

Ovanstående upplysningar är baserade på vår mångåriga och nuvarande erfarenhet utan bindande ansvar för korrekthet eller eventuellt saknade upplysningar. Eftersom vi inte har någon kontroll över användandet eller av de material, där vår produkt användes, bär vi inte heller något ansvar för det uppnådda resultatet. Det rekommenderas att fastlägga produktens egenhet för varje enskild och aktuell användning.

GlueFast AB

Hällefundregatan 12
SE-426 58 Västra Frölunda
Tel: +46 (0)31 42 32 60
E-post: info@gluefast.se

Version: 2016-05-04 sid 2(av 2)