

## Beskrivning

Sababond-produkterna är vattenbaserade lim på bas av syntetiska råvaror, såsom akrylat, CR, EVA, NR och PU. Dessa lim kännetecknas av sin användarvänlighet och goda täckning och av de mjuka, hållbara tätningar de skapar.

## Speciella egenskaper

- Mycket hög temperaturlåglighet
- Hög initial styrka
- Kort torktid, vilket påskyndar vidare process

## Användningsområden

Sababond 3203 (tidigare 3205) används som ett spraylim i skum-förädlingsindustrin.

Detta lim har utvecklats speciellt för applikationer inom skum- och möbelindustrin. Denna produkt har god vidhäftning till plast, trä och metall.

## Tekniska data

Bas:	CR-polymer
Viskositet (EN 12092):	ca. 100 mPa.s
Densitet (EN ISO 2811-2):	ca. 1.11 g/ml
Torrhalt:	ca 58%
Täckning:	beror på applikation
Öppentid:	ca. 15 minuter
Arbetstemperatur på limmet:	minimum +15°C
Temperaturbeständighet:	upp till ca. +95°C
Maximal styrka:	uppnås efter ca. 24 timmar
Rengör med:	under våta förhållanden med vatten under torra förhållanden med Sabaclean AV
Förvaringstemperatur:	minst +5°C och max +35°C (frostkänsliga)
Hållbarhet:	9 månader i öppnad förpackning

## Säkerhetsrekommendationer

Se motsvarande säkerhetsdatablad. Kan fås på begäran.

## Applicering

Applicera limmet med en passande sprutpistol eller roller. Fäst ihop ytorna inom öppentiden och pressa ihop ordentligt.

Instruktioner:

- Spraya med ett tryck på ca 1,5-2,0 bar
- Öppning på munstycket för lim från 1,5 till 1,8mm

## Viktigt

Produkter baserade på akrylat, CR, EVA, NR och PU polymerer är inte resistent mot mjukgörare. Vi erbjuder specifika produkter för limning av substrat som konstläder som innehåller mjukgörare. Kontakta oss för ytterligare information.

Dispersionslim i kombination med ljusa skinn kan påverka färgäkthet. Lämplighet tester innan användning rekommenderas. För ett optimalt resultat måste de ytor som ska limmas vara rena, torra, fria från fett och vid rätt temperatur. Vid en relativ luftfuktighet över 70% finns det en ökad risk för kondens, som kan ha en skadlig effekt på limningen.