

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Sababond-produkterna är vattenbaserade lim på bas av syntetiska råvaror, såsom akrylat, CR, EVA, NR och PU. Dessa lim kännetecknas av sin användarvänlighet, god täckning och av de mjuka, hållbara tätningar de skapar.

Användningsområde

Sababond 3403 (tidigare SABA Softbond Direct) används främst inom möbelindustrin och för skumprodukter. Den här produkten har ett brett användningsområde och kan användas till att limma skum mot skum, skum mot trä och på tyger/klädselar.

Speciella egenskaper

Hög initialstyrka
Universell
Utmärkt fästförmåga på flertalet material

Tekniska data:

Bas
Viskositet (En 12092)
Densitet (En ISO 2811-2)
Torrhalt
Täckning
Öppentid
Arbetstemperatur för limmet
Temperaturresistens
Maximal styrka
Rengöring
Lagrings & transporttemperatur
Lagringstid
Säkerhetsinformation

CR-polymer
approx: 2.100 mPa.s.
ca 1.12 g/ml
ca 51%
ca 70g/m² upp till ca 100g/m²
ca 15 minuter
minst ca 15°C
ca 55°C
uppnås efter ca 24h
Tvål och varmt vatten vid vått tillstånd. Sabaclean AV torrt tillstånd.
5-35° C **OBS! Känslig mot frost!**
6 månader i oöppnad förpackning.
Se Säkerhetsdatablad.

Applicering

Applicera limmet med en passande två-komponent sprutpistol. Limmet används i kombination med SABA Activator 3101 i ett blandningsförhållande av 5 vikt delar av lim på en vikt del av aktivator. Fäst ihop ytorna inom öppentiden och pressa ihop ordentligt.

Instruktioner:

- Spraya med ett tryck på ca 1,5 bar (beroende på pistolen)
- Öppningen på munstycket för **lim** från 0,8 till 1,0mm
- Öppningen på munstycket för **aktivator** 0,3 till 0,4mm
- Minsta sprutningsavstånd ca. 25 cm (för att garantera god blandning)

Ovanstående upplysningar är baserade på vår mångåriga och nuvarande erfarenhet, utan bindande ansvar för korrekthet eller eventuellt saknade upplysningar. Eftersom vi inte har någon kontroll över användandet eller av de material där vår produkt används, bär vi inte heller något ansvar för det uppnådda resultatet. Det rekommenderas att fastlägga produktens egenhet för varje enskild och aktuell användning.