

Beskrivning

Sababond-produkterna är vattenbaserade lim baserade på syntetiska råvaror, såsom akrylat, CR, EVA, NR och PU. Dessa lim kännetecknas av användarvänlighet och hög täckning och de mjuka, hållbara förseglingar som de skapar.

Användningsområden

Sababond 3511 används främst inom möbelindustrin och för skumproduktapplikationer. Denna produkt har en bred tillämpbarhet och kan användas för att limma skum mot skum, skum mot trä samt stoppningsmaterial.

Fördelar

- hög initial hållfasthet
- allmän giltighet
- utmärkt limning till olika substrat
- omedelbar limning till jämna, icke-porösa material
- låg sprutdimma i kombination med god inblandning av aktivatorn

Tekniska detaljer

Bas	CR polymer
Viskositet (EN 12092)	ca. 100 mPa.s
Densitet (EN ISO 2811-2)	ca. 1.110 g/ml
Fast innehåll	ca. 55%
Täckning (per anslutning) (per connection)	ca. 70 g/m ² upp till ca. 100 g/m ²
Öppentid	upp till ca. 15 minuter
Arbetstemperatur	minimum ca. +15 °C
Temperaturresistans	upp till ca. +70 °C
Maximal styrka	efter ca. 24 timmar efter ihoplimning
Lagrings- och transporttemperatur	min. +5 °C till max. +35 °C (känslig för frost)
Rengöring	våt - använd tvål och vatten torr - använd Sabaclean AV
Hållbarhet	6 månader i oöppnad förpackning

Utrustning

Utöver lim och fog, levererar även GlueFast AB utrustning som limpistoler, tryckkärl, pumpar, etc. Rätt kombination av lim och utrustning ger dig det mest effektiva applicering och hög slut slutkvalitet. För skräddarsydda råd kontakta vår kundservice på telefonnummer +46 (0)31- 42 32 60 eller via e-post info@gluefast.se

Applicering

Applicera lim med en lämplig två-komponent-sprutpistol. Limmet används i kombination med SABA Activator 3101 i ett blandningsförhållande av 5 viktdelar av bindemedel till en vikt del aktivator. Gör limningen inom öppentiden och tryck ordentligt.

Appliceringsinstruktioner

- spraytryck ca 1,3 bar (beroende på pistolen)
- munstycksöppningen för lim 0,8-1,0 mm, munstycksöppning för aktivator 0,3 - 0,4 mm
- minsta sprutavstånd ca. 25 cm (för att säkerställa god blandning)

Säkerhetsrekommendationer

Vi lägger stort värde i säker användning och ansvarsfull hantering av våra produkter. För ytterligare säkerhetsinformation hänvisas till relevant säkerhetsdatablad.

Viktigt

Produkter baserade på akrylat-, CR-, EVA-, NR- och PU-polymerer är inte beständiga mot mjukningsmedel. Vi erbjuder specifika produkter för limning av substrat såsom konstläder som innehåller mjukgörare. Kontakta oss för mer information.

Dispersionslim i kombination med ljusa läder kan påverka färgäkthet. Lämplighetstestning före användning rekommenderas. För ett optimalt resultat måste de ytor som skall limmas vara rena, torra, fria från fett och vid användningstemperatur. Vid en relativ luftfuktighet över 70% finns det en ökad risk för kondens, som kan ha en skadlig effekt på limning.

Kontakt

Vår kundtjänst svarar gärna på alla dina frågor. Ring oss på +46 (0)31-42 32 60 eller maila oss på info@gluefast.se, eller sök respektive säljare på vår webbsida www.gluefast.se