

Sabatack® Fast är ett förstärkt konstruktionslim, permanent elastisk, (luft) fukthärdande baserat på MS-polymer.

PRODUKT:

Process-säker och snabb elastisk bindning av olika material såsom aluminium, stål, glas, polypropen eller polykarbonat. Sabatack® Fast är mycket lämplig för limning av hela ytor och utmärkt för användning i massproduktion.

FÖRDELAR:

- process-säker och kontrollerad härdning
- hantering möjligt efter ca. 2 timmar
- ingen blåsbildning, nästan luktfri
- innehåller inga lösningsmedel, isocyanater och silikoner
- UV-stabil, hög temperaturbeständighet
- Certifikat: Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0326), ISEGA (i anslutning till HACCP)

TEKNISKA DATA

Grundmaterial:

Härdsystem:

Densitet (EN 542):

Öppentid (23 °C, 50% RLV):

Slutlig styrka (23 °C, 50% RLV):

Hårdhet Shore A (DIN53505):

Volymförändring/krympning (EN ISO 10563):

Dragspänning vid 100 % töjning:

Draghållfasthet (ISO 37/DIN 53504):

Brottöjning (ISO 37/DIN 53504):

Styrka (ISO 4587):

Arbetstemperatur:

Lagringstemperatur:

Temperaturbeständighet:

Temperaturbeständighet (max 0,5 h):

A-komponent

MS-polymer

Lufffuktighet

1.380 kg/m³

ca 20 min

ca 48 timmar

ca 55

< 5 %

ca 2.0 N/mm² (ISO 37/DIN 53504)

ca 3,2 N/mm²

ca 200 %

ca 1.7 N/mm²

+5°C upp till +35°C

+5°C upp till +25°C

-40°C upp till +120°C

+180°C

Booster

MS-polymer

Lufffuktighet

1.360 kg/m³

Förpackning:

Innehåll:

Färg:

Lagringstid:

dubbelpatron

490 ml (innehåller 7 artiklar)

vit & svart

6 månader i öppnad förpackning

Förpackning:

Innehåll:

Färg:

tunna

200 l (A) + 20 l (B)

9 månader i öppnad förpackning

SÄKERHET

GlueFast AB fäster stort värde för säker användning och ansvarsfull hantering av våra produkter. För ytterligare säkerhetsinformation hänvisas till relevant säkerhetsdatablad.

GlueFast AB

Hällef Lundregatan 12
SE-426 58 Västra Frölunda
Tel: +46 (0)31 42 32 60
E-post: info@gluefast.se

Version: 2016-04-14